

Scheda tecnica

Data di modifica:17.08.2020 - Pagina1/1

Spray Alluminio A-400



Elevato grado di lucentezza

WEICON Spray Alluminio A-400 è molto lucido e resistente a molti acidi diluiti, alcalini e agenti chimici. Contiene pigmenti di alluminio puri ca. al 99,5%.

Spray Alluminio A-400 offre una protezione alla corrosione di alta qualità su tutte le superfici metalliche.

WEICON Spray Alluminio A-400 trova applicazione nel campo della tecnologia di ventilazione e della refrigerazione, impianti di combustione, su tubazioni, carcasse di macchinari, componenti di veicoli in vetroresina, costruzione di modelli, produzione giocattoli e in tanti altri settori.

Dati tecnici

Colore	alluminio, lucido
Campo di applicazione	interni ed esterni
Agglomerante	resina idrocarburica
Pigmento	pigmenti di alluminio a scaglie
Purezza dei pigmenti	ca. 99,5% Al
Contenuto di metallo nella pellicola asciutta ca.	23 %
Peso specifico	0,8 - 0,9 g/cm ³
Primer (fondo) consigliato	Spray allo zinco
Temperatura di lavorazione	da +5 a +35, ottimale da +18 a +35 °C
Resa con 1,5 strati incrociati ca.	120 ml/m ²
Spessore del film a 1,5 strati incrociati ca.	10 -15 µm
Asciutto al tatto dopo	10 min.
Catalizzazione completata dopo	4 -6 h
Resistente all'abrasione sì/no	non resistente all'abrasione
Prova di quadrettatura DIN EN ISO 2409	Valore taglio di quadrettatura GT 0 a GT 1
Prova di piegatura con mandrino cilindrico secondo DIN EN ISO 1519	suna screpolatura
Finitura	non necessario
Tempo di stoccaggio min.	24 mesi

Nota

Su tutti i dati riportati in questa scheda tecnica e su tutti i suggerimenti non si fornisce alcuna garanzia. Essi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza, tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili del rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari applicazioni da parte dell'utente. La garanzia può essere assunta solo per l'invariabile alta qualità dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

Termostabilità	-50 a +800 °C
----------------	---------------

Preparazione delle superfici

Pulire e sgrassare le superfici con WEICON Detergente per superfici.

Stoccaggio

Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dall'esposizione alla luce solare e da temperature oltre +50°C.

Sicurezza e salute

Durante l'uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati:

11051400-16 Spray Alluminio A-400 400 ml

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it